

Informe de Análisis

INFORME Nº
LCC25003707

Fecha:
30/10/2025

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	
DOMICILIO:	
POBLACIÓN:	Granada
CÓDIGO POSTAL:	18620
TELÉFONO:	0
NIF:	
PETICIONARIO:	Francisco Ortega
DENOMINACIÓN:	
FECHA DE PETICIÓN:	13.10.2025 12:14:00


DATOS MUESTRA	
DESCRIPCIÓN:	madera con corcho
MATERIAL:	madera con corcho
CÓDIGO:	LCC25003707
FECHA RECEPCIÓN:	16.10.2025 10:34:52
FECHA INICIO ENSAYOS:	17.10.2025 13:16:20
FECHA FIN ENSAYOS:	21.10.2025 14:14:11
PREPARACIÓN:	Secado, corte y homogeneización y molido en molino criogénico.
ALMACENAMIENTO:	Almacenamiento aislado en lugar fresco y seco
OBJETIVO:	Caracterización

Firma y sello:


C.R.F. A08000424
Ctra. Madrid-Toledo pk 50
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

NOTAS:
- No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento. - Los resultados de este expediente sólo se refieren a muestras recibidas, cuya fecha de toma es facilitada por el cliente. - La incertidumbre expandida de los resultados ($\pm I$) se obtiene multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura K=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. - El laboratorio no se responsabiliza de los datos aportados por el cliente. La información aportada por el cliente no está cubierta por la acreditación. - Los resultados aquí incluidos son procedentes de los análisis sobre la muestra recibida, siendo la toma de muestras realizada por el cliente.

Laboratorio acreditado por:



Los resultados marcados con
asterisco no están amparados por la
acreditación ENAC.

Informe de Análisis

INFORME Nº
LCC25003707

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	±	I	UDS.	ACRED.
Humedad	ILCC-026 (Basado en UNE-EN ISO 21660)	6,08			%	(*)
Metales						
Mercurio - Hg	ILCC-030 (Amalgama Au y absorción atómica)	0,019			ppm	(*)
Análisis elemental						
Carbono – C	UNE-EN ISO 21663:2021	45,00	±	1,31	%	
Hidrógeno – H	UNE-EN ISO 21663:2021	5,60	±	1,02	%	
Nitrógeno – N	UNE-EN ISO 21663:2021	3,40	±	0,17	%	
Azufre – S	UNE-EN ISO 21663:2021	0,06	±	0,04	%	
Halógenos totales						
Cloro – Cl	ILCC-035 (Potenciometría)	0,227			%	(*)
Poder Calorífico						
Poder Caloríf. Sup. (PCS)	UNE-EN ISO 21654:2022	4480	±	710	cal/g	
Poder Caloríf. Inf. (PCI)	UNE-EN ISO 21654:2022	4200	±	710	cal/g	
Cenizas y Volátiles						
Cenizas	UNE-EN ISO 21656:2021 - Método B (815°C)	2,90	±	1,20	%	

Muestra analizada seca. Resultados expresados en base seca.

OBSERVACIONES

Laboratorio acreditado por:



Los resultados marcados con
asterisco no están amparados
por la acreditación ENAC.

Fecha: 30/10/2025

Firmado:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]